

## Плиточный клей на основе цемента

<b><i>Минеральные компоненты</i></b>	<b>C0</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C2S1</b>
Портландцемент	23,0	32,0	37,0	37,0
Известняковая мука CaCO <sub>3</sub> 40-100 мкм	5,0	5,0	4,0	4,0
Кварцевый песок 0,1-0,6 мм	71,8	61,57	56,2	53,5
<b><i>Добавки</i></b>				
Эфир целлюлозы Mecerlose FMC 23701	0,20	0,23	0,25	0,25
Редиспергируемый полимерный порошок Vinnapas 4023 N, 5005 N	-	1,20	2,55	5,25
<b>Итого:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Для дальнейшей оптимизации</i></b>				
Гашеная известь Ca(OH) <sub>2</sub>	0-3	0-5	0-5	0-5
Волокна целлюлозы Technocel 500-1, 1004-7	-	0.1-0.5	0.1-1.0	0.1-0.5
Ускоритель схватывания формиат Са и/или Нусон S 6100 F	-	0.5-1.5	0.5-1.5	0.5-1.5