

Расшивка для швов между облицовочными плитками

	Напольные швы шириной 5 – 15 мм	Настенные швы шириной 3 – 6 мм
<i>Минеральные компоненты</i>		
Портландцемент (белый или серый)	30,0	30,0
Известняковая мука CaCO_3 40-100 мкм	5,0	66,9
Кварцевый песок 0,1-0,5 мм	41,4	
Кварцевый песок 0,5-1,0 мм	20,0	-
Пигменты	1,5	1,5
<i>Добавки</i>		
Суперпластификатор Melment F10	0,5	-
Эфир целлюлозы Mecerlose PMC 15 US или FMC 2070	0,1	0,1
Редиспергируемый полимерный порошок Vinnapas 8034 H, 4042 H	1,5	1,5
Итого:	100,0	100,0
<i>Для дальнейшей оптимизации</i>		
Глиноземистый цемент	0-2	0-2
Гашеная известь Ca(OH)_2	0-5	0-5
Гидрофобизатор (стеараты Ca, Zn, олеат Na)	0.2-0.4	0.2-0.4
Волокна целлюлозы белые Technocel 500-1	0.5-1.0	0.5-1.0
ПАВ-диспергатор Esapon 1850	0.02-0.03	0.02-0.03