Смеси для выравнивания полов

	Цементная стяжка для первичного выравнивания полов	Самовыравнива- ющиеся наливные покрытия на основе ПЦ		Самовыравнива- ющиеся наливные покрытия на основе гипса
Минеральные компоненты				
Портландцемент М500 Д0	25,0	26,0	40,0	
Портландцемент М400 Д20				5,0
Глиноземистый (алюминатный) цемент		6,0		
Полугидратный гипс CaSO ₄ *0,5 H ₂ O		3,5		55,0
Известняковая или мраморная мука 100 мкм		15,0	15,0	10,0
Кварцевый песок 0,1-0,4 мм	20,0	46,7	38,3	28,0
Кварцевый или известняковый песок 0,4-2,0 мм	54,8			
Добавки				
Редиспергируемый порошок Vinnapas 5023 L или 5111 L		2,00	2,00	1,50
Mecellose FMC 60150 или Kelco-Crete DG-S	0,05	0,05	0,05	0,05
PCE суперпластификатор Melflux 5581 F, 6681 F	0,05	0,25	0,25	0,20
Компенсатор усадки Sitren PSR 100		0,20	0,20	0,10
Антивспениватель Vinapor DF 9010 F	0,05	0,10	0,10	0,10
Карбонат лития		0,10		
Винная кислота		0,10	0,10	0,05
ПАН-волокна Rapasea 3.2 , 6.4 мм	0,05			
Расширяющая добавка Denka CSA 20			4,00	
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00